

# Qu4550

[DOWNLOAD PDF](#)

Qu4550 (W.-Nr. 1.4550) weist eine gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion auch nach dem Schweißen auf.

## Anwendungsgebiete

Bezeichnung nach DIN/EN	X6CrNiNb18-10
Empfehlung für Grundwerkstoffe	1.4550

## Norm / Mechanische Gütewerte

W.-Nr.	1.4550
--------	--------

## Richtanalyse

Al	
Be	
C	0,08
Cr	18,0
Co	
Cu	
Fe	
H	
Mo	
Mn	1,50
Nb	0,80
Ni	10,5
O	
Si	0,80
Ti	
V	



### **Probelieferungen**

Gerne sind wir bereit, Ihnen kostenlose Probelieferungen qualitätsbezogen zuzusenden.

Rufen Sie uns an oder benutzen Sie hierzu unser [Kontaktformular](#).

Sonstige Legierungen und Abmessungen auf Anfrage sind jederzeit möglich. Wir führen ausschließlich geprüfte und zertifizierte Laserschweißdrähte.