

QuNi71

[DOWNLOAD PDF](#)

Der NiCrMo-legierte Schweißdraht wird für das Verbindungsschweißen von hitzebeständigen und hochwarmfesten Ni-Basislegierungen, Austeniten und Gusswerkstoffen verwendet.

Anwendungsgebiete

Bezeichnung nach DIN/EN	Inconel718 2.4667
Empfehlung für Grundwerkstoffe	2.4668, Alloy 718, Inconel 706, Inconel X750,

Norm / Mechanische Gütewerte

Richtanalyse

Al	0,5
Be	
C	0,06
Cr	18,5
Co	
Cu	0,10
Fe	Rest
H	
Mo	3,0
Mn	0,25
Nb	
Ni	53,0
O	
Si	0,10
Ti	1,0
V	



Probelieferungen

Gerne sind wir bereit, Ihnen kostenlose Probelieferungen qualitätsbezogen zuzusenden.

Rufen Sie uns an oder benutzen Sie hierzu unser [Kontaktformular](#).

Sonstige Legierungen und Abmessungen auf Anfrage sind jederzeit möglich. Wir führen ausschließlich geprüfte und zertifizierte Laserschweißdrähte.